

404 Mdf Yapıştırıcı



404 MDF YAPI TIRICISI

404 MDF Yap, t,r,c,s, yüksek viskoziteli, genel amaçlı,, her türlü hassas olmayan, düzensiz yüzeylere uygulanabilen hızlı yap, t,r,c,d,r. Ahap, metal, plastik ve türevlerinde birbirleriyle kombinasyonlarında kullanılır. Zor, yar, gözenekli, asidik yüzeyler için geliştirilmiştir. Az nemli ortamda daha iyi yap,ma sağlar.

KULLANIM EKLE VE YAPIM SÜRESİ

Uygulama, yandan ve kirden arındırılmış, kuru ve temiz yüzeye iyesi ile yapılır. Yap, t,r,lan yüzeyler kuruyana kadar birbirine hava almayacak şekilde bastırılarak beklenir. Daha hızlı yap,ma isteniyorsa aktivatör ile kullanılm önerilir.

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Ahap - ahap uygulamasında | 1-60 saniye |
| Lastik- lastik uygulamasında | 8 saniye |
| Plastik- plastik uygulamasında | 12 saniye |
| Metal- metal uygulamasında | 25 saniye |

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| *BİLEŞİM | : Ethyl Cyanoacrylate |
| *RENK | : effaf |
| *OLUŞUM SÜRESİ (Aktivatörsüz) | : < 15- 40 Saniye |
| (Aktivatörlü) | : < 5 Saniye |
| *TAM OLUŞUM SÜRESİ (20 °C de) | : 24 Saat |
| *VİSKOZİTE | : 1200 - 1700 cps |
| *BOLUK DOLDURMA | : 0.2 mm |
| *YANMA NOKTASI | : > 85 °C |
| *ÖZGÜL AĞIRLIK | : 1.08 |
| *KESME/KAYMA MUKAVEMETİ | : 20 N/mm |
| *ÇALIŞMA ISI ARALIĞI | : -50 °C +80 °C |
| *MUHAFAZA SÜRESİ (5 °C de) | : 12 Ay (Güne , , ,ndan koruyunuz.) |

AMBALAJ EKLE

50 gr lık şişelerde

UYARI!

Bu ürün cildi ve gözü anında yap, t,r,r. Kazan sürüldüğünde sıcak sabunlu suyla yıkayınız ve en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.