



ZWALUW PURFOAM

Ürün Tanımı

Yapı malzemeleri arasında izolasyon ve dolgu işlemi gören tek komponentli poliüretan esaslı bir üründür. Havadaki nem ile kurur.

- **Uygulama alanları**
- Kapı ve pencere çerçevelerinin sabitlemesi, Duvar,tavan ve zemindeki eklem yerleri, Duvar ve zemindeki boru ve tesisatların birleşim yerleri

Özellikler

- Devamlı suya maruz kalan yerler 4 cm geniş eklem yerleri 5 cm derin eklem yerlerinde dolgu malzemesi kullanılmalıdır. Uygulama arasındaki bekleme süresi 15-30 dakikadır. Uygulamadan önce yüzey hafifçe nemlendirilebilir. Dış mekan uygulamalarında UV ışınlarından korunmalıdır. Kuruyan köpük yalnızca mekanik olarak temizlenebilir.
- **Ön hazırlık**
- Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır.

Renk: Sarı
Ambalaj: 750 ml



TEKNİK BİLGİLER

Genel		polyurethane
İçerik		(H)CFK free
Uygulama ısısı	C	+5/+35
Özgül ağırlık (Purfoam/Gunfoam)	kg/m3	25-35/20-25
Kabuklaşma (Purfoam/Gunfoam)	dk	10-15/8-12
Kesim (Purfoam/Gunfoam)	dk	60-100/40-80
Nakliye esnasında donma mukavemeti - 15 C		evet
+5 C and +25 C de raf ömrü	Ay	12
Kuruduktan sonra ısı mukavemeti	C	-40/+90
Ebatsal istikrar	%	+1/-5
Closed cells	%	ca.70
İzolasyon değeri	mW/mK	25-30
Çıkış	liter	ca.13
Mekanik özellikler 2 mm film		
Shore A sertliği	liter	ca.30
100% Modülerlik	liter	ca.33
Çekme mukavemeti	liter	ca.28
Uzayabilirlik	liter	ca.30
Eklem ölçüleri Joint dimensions		
Minimum genişlik	mm	8
Maximum genişlik	mm	40
	Genişlik	Derinlik
Eklem birleşimleri	10 mm	80 mm
	20 mm	60 mm
	30 mm	40 mm
	40 mm	30 mm
Doldurma oranı Purfoam	%	50-60
Doldurma oranı Gunfoam	%	60-70